ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,250 Kg, 0,930 Kg, 6,15 Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες (25°C):	250000-380000 mPas
Πυκνότητα στους 20°C:	1.7 gr/cm^3
Gel-time (25°C):	5 min
Αναλογία Στόκου/σκληρυντή:	100/2
Αντοχή σε εφελκυσμό	
Μέτρο ελαστικότητας:	5000 Mpa
Τάση θραύσης:	33 MPa
Μέγιστη παραμόρφωση:	0.3 %
Αντοχή σε κάμψη	
Μέτρο ελαστικότητας:	6100 Mpa
Τάση θραύσης:	56 Mpa

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θιξοτροπική κόλλα (στόκος) για μάρμαρο , γρανίτη , πέτρα, ασβεστολιθικά πετρώματα. με πολύ ισχυρή συγκολλητική ικανότητα. Έχει μέτριο ιξώδες για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και μεγάλα γεμίσματα, μεγάλη αντοχή στο νερό και στα περισσότερα χημικά καθώς και στις καιρικές συνθήκες και στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Το τελικό προϊόν αποδίδει εξαιρετικό γυάλισμα όταν τριφτεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η επιφάνεια που πρόκειται να κολληθεί πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Πριν από την ανάμειξη με τον καταλύτη ο στόκος μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές για να ταιριάξει στο χρώμα της πέτρας. Βγάλτε από το δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα στόκου και ανακατέψτε το με 2% αλλά όχι με περισσότερο από 3% σκληρυντικό. Μην επιστρέφετε στο δοχείο το υλικό που έχει αναμειχθεί με τον σκληρυντή. Χρόνος σκλήρυνσης 5 λεπτά στους 25°C. Φυλάξτε το δοχείο καλά κλειστό σε δροσερό χώρο γύρω στους 20°C. Σε υψηλές θερμοκρασίες ο χρόνος σκλήρυνσης επιταχύνεται ενώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες επιβραδύνεται.

Φροντίστε ο χώρος εφαρμογής να είναι πάντοτε επαρκώς αεριζόμενος. Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με οινόπνευμα ή ασετόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Εύφλεκτο. • Επιβλαβές όταν εισπνέεται. • Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. S2 Μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστικά μέσα σκόνης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ
Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr